TECHNISCHE INFO

Innoflex-Sealer H2O

Art.: 01.1405.0030
Blechdose 750 ml

Innoflex-Sealer H2O ist eine innovative wassergetragene Streich-/Karosseriedichtmasse zum professionellen Abdichten von Karosserieteilen zu einer werksoriginalen Struktur. Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung ist das Produkt geruchlos und dauerhaft elastisch mit einer ausgezeichneten Endhaftung auf nahezu allen Untergründen. Schon nach 20 Minuten mit den meisten modernen Lacksystemen überlackierbar.

Basis:	Acryl-Mischpolymer
Dichte:	± 1300 kg/m^3
Konsistenz:	Thixotrop
Lösungsmittel:	Organische Lösungsmittel
Härte:	± 65 (Shore A)
Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit):	± 4 N/mm^2 (nach DIN 53504)
Bruchdehnung (%):	± 100% (nach DIN 53504)
Modul:	± 4 N/mm^2 (100% Dehnung) (nach DIN 53504)
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +80°C
UV-Beständigkeit:	Ausgezeichnet
Wasserbeständigkeit:	Gut, nach Aushärtung
Lösungsmittelbeständigkeit:	Gut, bei kurzfristigem Kontakt
Standvermögen:	Ausgezeichnet
Feststoffgehalt:	± 65%
Schrumpfung:	± 30%
Verarbeitungsbedingungen:	+5°C bis +40°C
Untergrund:	Blankes Metall, Aluminium, galvanische und beschichtete Untergründe
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol reinigen oder mit einer geeigneten Grundierung/Beschichtung isolieren. Vorzugsweise sowohl den Untergrund wie auch die Grundierschicht mit P320 anschleifen.
Applikation:	Innoflex-Sealer H2O direkt aus der Dose mit einem festen Nylonpinsel oder Spatel anbringen.
Offene Verarbeitungszeit:	48 Stunden
Hautbildung:	± 10 Minuten
Grifftrocken:	± 20 Minuten

A member of group
PCS Innotec International N.V.

Durchhärtung:	± 2 mm in 24 Stunden (bei 20°C)
Überlackierbarkeit:	Nach 20 Minuten mit nahezu jedem modernen (sowohl wassergetragenen wie auch lösemittelhaltigen) Lacksystem überlackierbar, ohne Trocknungsverzögerung. Angesichts der vielen verschiedenen Farb- und Lacksorten, die es heute gibt, empfiehlt es sich, die betreffende Farb- oder Lacksorte erst zu testen.
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
Einzelheiten:	In Anwendungen, wo Innoflex-Sealer H2O nach der Anwendung einer Feuchtigkeits-/Frostbelastung ausgesetzt wird, vorzugsweise immer mit einem Decklack isolieren.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

A member of group
PCS Innotec International N.V.