TECHNISCHE INFO

Multiflex Coating Spray Schwarz

Art.: 02.1131.5000
Sprühdose 500 ml

Multiflex Coating Spray ist eine 100% PVC-freie Schutzbeschichtung, speziell entwickelt als hervorragender Steinschlag- und Korrosionsschutz mit lärmdämmender Wirkung. Die werksoriginalen Strukturen können hiermit perfekt nachgebildet werden.

Basis:	Mischung aus Kautschuk, Harzen und Füllstoffen
Dichte:	± 970 kg/m^3
Konsistenz:	Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Lösungsmittel:	Mischung aus aromatischen und aliphatischen Lösungsmitteln
Flammpunkt:	< 0°C
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +80°C (kurzfristig +200°C)
UV-Beständigkeit:	Gut. Leichte Verfärbung kann auftreten.
Wasserbeständigkeit:	Gut
Lösungsmittelbeständigkeit:	Gut. Nach Aushärtung beständig gegen Kohlenwasserstoffe
Tests:	Gitterschnitt: GT0a Steinschlagtest: 5B = 25 chips (25-49), Diamesser: 1-3 mm
Verarbeitungsbedingungen:	+15°C bis +30°C
Untergrund:	Blankes oder mit Haftprimer vorbehandeltes Blech
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen. Untergrund schleifen. Untergründe mit Innotec Multisol reinigen.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten gut schütteln. Sprühabstand ± 20 cm. In gleichmäßigen Schichten anbringen, bis die gewünschte Struktur erreicht ist. Eventuell die Spezialdüse mit dem Röhrchen verwenden. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.
Staubtrocken:	Nach ± 20 Minuten (bei 20°C / 200µ Schichtdicke)
Durchhärtung:	Nach ± 75 Minuten (bei 20°C / 200µ Schichtdicke)
Empfohlene Schichtdicke:	250µ (nass)
Überlackierbarkeit:	Nach 10 Minuten mit nahezu jedem lösemittelhaltigen Lacksytem überlackierbar. Bei Anwendung von Lacken auf Wasserbasis muss Multiflex Coating Spray völlig durchgehärtet und mit einem Schleifvlies (Scotch-Brite Grau) oder Schleifpapier P320 angeschliffen sein. Angesichts der vielen verschiedenen Farb- und Lacksorten, die es heute gibt, empfiehlt es sich, die betreffende Farb- oder Lacksorte erst zu testen.

A member of group
PCS Innotec International N.V.

Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Batchcodetyp:	A

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

A member of group
PCS Innotec International N.V.