

Finish Resin (Windshield Repair System)

Art.nr 07.0076

Flasche 1,5ml

(6100)

Innotec Finish Resin ist Teil des Innotec Windshield Repair Systems. Das Deckharz wurde eigens dazu entwickelt, die Oberfläche der Reparaturstelle vor Scheibenwischern und Witterungseinflüssen zu schützen.

Technische Informationen

Basis	Methacrylat
Dichte	1100 Kg/m ³
Konsistenz	flüssig
Viskosität	1500 mPa.s
Härte	60 (Shore D)
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +120 °C
UV-Beständigkeit	gut. Vergilbt im ausgehärteten Zustand nicht.
Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut
Verarbeitungsbedingungen	+10 °C bis +30 °C. Nicht in der Sonne verarbeiten.
Untergrund	Glas und Innotec Resin
Vorbereitung des Untergrundes	sauber, trocken und staubfrei. Untergrund reinigen mit Innotec Foam Glass Clean
Applikation	Den Fixer mit der Spritze entfernen und einen Tropfen Finish Resin flach auf der Bruchstelle auftragen. Anschließend Innotec Foil mit der nach außen gewölbten Seite auf das Reparaturharz legen. Nicht andrücken, die Folie haftet von selbst auf der Oberfläche. Das Reparaturharz zuletzt mit der InnoQuip UV-Lampe aushärten lassen (siehe auch: Windshield Repair Manual).
Trockenzeit	6 Minuten in Kombination mit InnoQuip UV-Lamp
Reinigung der Materialien	mit Innotec Multisol oder Innotec Foam Glass Clean
Reinigung der Hände	mit Innotec Safe Hand Clean und Wasser
Lagerfähigkeit	9 Monate in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerkonditionen	Kühl und trocken lagern. In der Spezialverpackung mit UV-Schutz aufbewahren. .
Batchkodetyp	HD