

Inno-Lock Strong

Art.: 01.0605.0755

Pumpflasche 40 ml

Inno-Lock ist ein anaerobes Gewindegewindesicherungsprodukt, das nach neuesten technologischen Erkenntnissen entwickelt wurde und in drei verschiedenen Stärken erhältlich ist: [Extra Strong](#), [Strong](#) und [Medium](#).

Inno-Lock Strong ist ein starkes Sicherungsprodukt für die meisten gebräuchlichen Anwendungen.



| | |
|--------------------------------|---|
| Basis: | Kunstharz auf Methacrylat-Basis |
| Konsistenz: | Thixotrop |
| Viskosität: | 9.600 - 14.400 mPa.s |
| Flammpunkt: | > 200°C |
| Temperaturbeständigkeit: | -60°C bis +155°C |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit: | Gut |
| Lösungsmittelbeständigkeit: | Gut, bei kurzfristigem Kontakt |
| Säurebeständigkeit: | Beständig gegen schwache Säuren |
| Verarbeitungsbedingungen: | +5°C bis +25°C |
| Untergrund: | Fast alle Metalloberflächen, Eisen- und Nichteisenmetalle, galvanisiertes oder unbehandeltes Metall |
| Vorbereitung des Untergrundes: | Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Metalluntergründe mit Innotec Multisol , Innotec Ultra Clean oder Innotec Power Clean reinigen. |
| Applikation: | Eine zum Ausfüllen des Spielraumes in der Verbindung ausreichende Menge auf die Teile auftragen. Bei blinden Schaftverbindungen muss der Schaft gut eingeschmiert werden. Überflüssiges Material bleibt flüssig und kann einfach entfernt werden. |
| Korrekturzeit: | ± 10 Minuten |
| Trockenzeit: | Handfest nach 10-20 Minuten. Endstärke wird erreicht nach ca. 12 Stunden. |
| Spaltfüllvermögen: | 0,10 - 0,30 mm |
| Sicherungsdrehmoment: | 22 - 33 Nm |
| Material-Reinigung: | Mit Innotec Multisol |
| Hände-Reinigung: | Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser |
| Haltbarkeit: | 2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung |
| Lagerbedingungen: | Vorzugsweise kühl und trocken lagern. Praxiserfahrungen und umfangreiche Laborversuche zeigen, dass Inno-Lock nach zeitweiliger |



Lagerung unter dem Gefrierpunkt seine optimale Wirkung behält unter der Voraussetzung, dass die Anwendung nach den vorgeschriebenen Verarbeitungsbedingungen erfolgt. Nur die Reaktionsgeschwindigkeit wird dadurch beeinflusst, der angegebene Losdrehmoment bleibt gemäß der Spezifikation.

Batchcodetyp: F

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.