

Unifix 300 S Anthrazit 2-Komponentengemisch

Art.: 07.1450.5020

Doppelkartusche 50 ml

Unifix 300 S ist ein schnell aushärtendes und leicht expandierendes 2-Komponenten-Injektionsmaterial, das für verschiedenste Montagearbeiten im Bereich Bau und Wartung (z.B. ausgeschlagene Bohrlöcher) sowie Automobil, Mobilität, Industrie und Marine geeignet ist. Aufgrund seiner schnellen und hervorragenden Haftung macht dieses Produkt Montage- oder Reparaturarbeiten erheblich schneller.



Basis:	2-Komponenten-Polyurethan
Dichte:	± 500 kg/m ³
Konsistenz:	Flüssig
Viskosität:	40-50 (Shore D)
Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit):	8-10 N/mm ² (nach DIN 53504)
Bruchdehnung (%):	3-6% (nach DIN 53504)
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +90°C
UV-Beständigkeit:	Mäßig
Wasserbeständigkeit:	Gut
Schrumpfung:	< 2% nach vollständiger Aushärtung
Verarbeitungsbedingungen:	+5°C bis +35°C
Untergrund:	Verschiedene Untergründe, wie Beton, Stein, Holz, Gipsplatten, Naturstein, Fliesen, Kunststoffe usw.
Vorbereitung des Untergrundes:	Position und Durchmesser des Bohrlochs bestimmen. Nach dem Bohren alle losen Teile aus dem Bohrloch entfernen und das Loch staubfrei machen. In Hohlbaustein oder -plattenmaterial immer zuerst eine Siebhülse einsetzen und anschließend den Überstand abschneiden.
Applikation:	Die Mischdüse auf die Doppelkartusche aufschrauben. Beim ersten Gebrauch einer neuen Kartusche die ersten 2 cm des Produktes aus der Kartusche herausdrücken und nicht verwenden (die Mischdüse nach dem Gebrauch nicht abnehmen, sondern erst beim nächsten Gebrauch auswechseln). Das Bohrloch von unten nach oben mit Innotec Unifix 300 S vollständig auffüllen. Das Produkt wird nach einigen Minuten aus dem Bohrloch expandieren und kann bereits nach 5 Minuten mit einem Messer oder scharfen Gegenstand der Wand gleich abgeschnitten werden. Nahezu unmittelbar danach kann die Schraube in die Füllmasse eingeschraubt werden. Vorbohren ist möglich und nach vollständiger Aushärtung sogar empfehlenswert (mit einem Bohrdurchmesser von 1,5 mm kleiner als der Schraubendurchmesser).
Durchhärtung:	10 bis 15 Minuten
Überlackierbarkeit:	Nach vollständiger Aushärtung ist Innotec Unifix 300 mit fast allen bauüblichen Farben überstreichbar.



Haltbarkeit:	12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
Einzelheiten:	Leicht feuchte Untergründe werden das Expansionsverhalten von Innotec Unifix 300 S positiv beeinflussen.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.