TECHNISCHE INFO

Hi-Temp Wax Pro 60 l Transparent

Art.: 02.2429.6100
60 l

Hi-Temp Wax Pro ist eine sehr langlebige, auf verseiften Fettsäuren basierende Unterboden- & Hohlraum-Versiegelung und ein ausgezeichneter Rostschutz für Blechteile und Hohlräume in werksoriginaler OEM-Qualität. Es besitzt ein herausragendes Eindringungs- und Wasserverdrängungs-Vermögen, wodurch es auch in kleinste Hohlräume und Spalten eindringen und den Untergrund zuverlässig über lange Zeit schützen kann.

Basis:	Verseifte Fettsäuren
Dichte:	870 kg/m^3
Konsistenz:	Flüssig
Lösungsmittel:	Mischung aus aromatenfreien Lösungsmitteln und Additiven
Flammpunkt:	62°C (nach DIN 53213)
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +170°C (Schmelzpunkt 170°C)
Wasserbeständigkeit:	Ausgezeichnet
Lösungsmittelbeständigkeit:	Mäßig
Tests:	Salzsprühtest (nach DIN 50021): ausgezeichnet nach 3850 Stunden, Ri 0 bei 100µ Trockenschicht
Verarbeitungsbedingungen:	+15°C bis +35°C
Untergrund:	Metalle und Nichteisenmetalle
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen.
Applikation:	Hi-Temp Wax Pro vor Gebrauch gut schütteln oder umrühren. Das Versprühen erfolgt mit einer herkömmlichen Pistole mit Nachfüllbecher (4-6 bar) oder mit einer Niederdruckspritze, wie dem InnoQuip Multi Sprayer 1,3 l oder Multi Sprayer 10 l. Sprühabstand 25-30 cm. Eine gleichmäßige, ge
Staubtrocken:	Bleibt ein wenig klebrig.
Durchhärtung:	(± 100µ) 4-6 Stunden bei 20°C / 65% RLF Bemerkung: Der Trocknungsprozess kann stark beeinflusst werden, indem man das angebrachte Material einer guten Belüftung bzw. Luftströmung aussetzt.
Empfohlene Schichtdicke:	200µ bis 250µ nass (geschlossene Schicht)
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung

A member of group
PCS Innotec International N.V.

Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
Einzelheiten:	0,1% UV-Indikator OEM-Genehmigung

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

A member of group
PCS Innotec International N.V.