TECHNISCHE INFO

Antislip Spray

Art.: 02.1440.6100
Sprühdose 500 ml

Antislip Spray ist eine feinkörnige transparente 1K Beschichtung, um glatte Oberflächen griffig zu machen. Diese Beschichtung bietet hohe Rutschfestigkeit auf verschiedenen begehbaren Oberflächen wie Treppenstufen, Trittstufen und Plattformen, eignet sich aber auch für Leitern, Griffe, Dusch-/Bad-/Schwimmbadumrandungen und Böden in Umkleidekabinen. Durch die Verwendung von reinem Acrylharz in Kombination mit Polyethylenpartikeln bildet das Produkt nach dem Auftragen eine klare und verschleißfeste UV-beständige Schicht, die sehr witterungsbeständig ist.

Basis:	Mischung aus Acrylharzen und Polyethylenpartikeln
Dichte:	0,68 g/ml
Konsistenz:	Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Lösungsmittel:	Mischung aus Propan und Butan
Flammpunkt:	< 0°C
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +90°C
UV-Beständigkeit:	Gut
Wasserbeständigkeit:	Sehr gut (nicht für kontinuierliche Wasserbelastung geeignet)
Tests:	RUTSCHFESTIGKEIT BEGEHBARER OBERFLÄCHEN: Angabe von R-Werten nach DIN 51130 (bei 20°C / 44% relative Luftfeuchtigkeit) und Reibungskoeffizient (µ): *Getestet auf Kunststoff / Gummi (Sohlenmaterial) unter trockenen und nassen Bedingungen* Trocken: - Reibungskoeffizient: 0,78µ / 0,82µ (= ausreichend griffig) - R-Wert: R13 / R13 Nass: - Reibungskoeffizient: 0,54µ / 0,81µ (= ausreichend griffig) - R-Wert: R12 / R13
Verarbeitungsbedingungen:	+10°C bis +25°C
Untergrund:	Beton, Naturstein, Fliesen, Holz, Edelstahl, harte Kunststoffe, Aluminium und beschichtete Oberflächen. Aufgrund der Vielzahl von Aluminiumtypen (Legierungen, eloxiert) empfehlen wir eine vorherige Prüfung.
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen. Untergrund mit einem Schleifvlies aufrauen. Untergründe mit Innotec Multisol reinigen. Kunststoffuntergründe mit Innotec Repaplast Cleaner Antistatic reinigen und mit Innotec Repaplast Primer New Formula vorbehandeln. Zur besseren Haftung auf porösen Untergründen empfiehlt es sich, diese mit Innotec Seal Guard vorzubehandeln. Unbehandeltes Metall mit Construction Primer vorbehandeln.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten gut schütteln. Sprühabstand ± 20 cm. In 1 geschlossenen Schicht aufsprühen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.

www.innotec.eu/1999

PCS®
A member of group
PCS Innotec International N.V.

Staubtrocken:	Nach 20 Minuten (bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Durchhärtung:	24 Stunden (bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
Bemerkungen:	Verwendung, Verunreinigung und Überstreichen der Oberfläche können die Rutschfestigkeit beeinträchtigen
EAN-Code:	5400563036938

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

www.innotec.eu/1999

A member of group
PCS Innotec International N.V.